

# 湖南车库环氧地坪工程哪家好

生成日期: 2025-10-06

车库环氧地坪又称作环氧树脂地坪、环氧树脂地板或环氧地板。自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放必然量的挥发性有机物(VOC)但含量比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。优点：1、表面光滑、美观，面层如接纳自流平工艺可达镜面效果，如接纳平涂工艺可有用遮蔽地面平整度差的缺陷；2、耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐碱性能好；3、耐磨、耐压、耐打击、有必然弹性。车库环氧地坪工程防尘效果好。湖南车库环氧地坪工程哪家好

泊车车库环氧地坪适用局限：种种泊车场适用，亦适用于磨损度较大的种种地面。性能特点：1、平坦无缝、耐磨；2、防水耐油、抗打击力强；3、可耐2-3吨叉车行驶及机械重压等特征；4、采用撒砂，防滑性优越。施工工艺：1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；2、底漆涂布：采用渗透性及附着力特强的无毒环保型地坪漆透明底涂滚涂一道，增强对地面的附着力；3、砂浆中涂：将无毒环保型地坪漆中涂加入适量的石英砂搅拌均匀，用镘刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗打击性能；4、面涂涂布：用无毒环保型地坪漆面漆滚涂一遍，使地面防尘、防水、耐磨耐侵蚀。湖南车库环氧地坪工程哪家好车库环氧地坪工程表面不能出现发粘现象。

地下车库做环氧地坪漆一般可以使用多少年？一般的地下车库环氧地坪漆可以使用到5-8年是没有什么问题的，要是地坪施工厚点，一般0.5mm-3mm都可达使用要求，使用年限一般在8-15年左右，正确的保养也会延伸车库地坪漆的使用寿命，保养的方法还是很有讲究的。地下车库环氧地坪漆保养方法：1、环氧地坪漆施工后有7天左右的固化期，必须等待固化完全后才可使用；养护期间禁止用水或溶剂洗擦地面。2、不得用超过30%的浓酸浸蚀地坪。3、当地面受到污染，例如油污等。可以使用中性洗涤剂擦洗。4、如果因为使用时间过长，地面造成的破损，小面积的可以进行局部修补，如果面积较大，则建议重新施作面涂一次即可。5、地坪上粘有口香糖、玻璃胶等杂物，可以用铲刀小心去除。

车库水泥地坪漆和车库环氧地坪漆的区别：功能方面环氧地坪漆：是一种度、耐磨损、颜色富厚的地坪类型，具有防滑、防腐、防尘等性能；水泥地坪漆：是一种密封防尘、耐磨强硬剂，可以深刻到水泥地坪漆里面，对水泥地坪漆进行固化，使其成为一个密实的整体，增强地面的强度、硬度、耐磨度、耐侵蚀能力、抗打击等性能。安全性方面环氧地坪漆由环氧树脂与固化剂搭配而成，符合环保要求；水泥地坪漆强硬剂因此水为疏散介质，不含溶剂成分，应用过程当中不会挥发出毒有害物质，无刺鼻性气味，不燃，安全环保。装饰性方面环氧地坪漆颜色多样，可以根据调配来调出各种颜色，不过普通以绿色居多；水泥地坪漆水泥地坪漆颜色则相对单一，基本呈灰色，不过如果搭配地坪染色剂应用的话，装饰性能也是非常不错的。车库环氧地坪工程可耐2-3吨叉车行驶及机械重压等特征。

在车库环氧地坪表面产生刷痕的原因和办理方法环氧地坪刷痕的产生原因A环氧地坪漆涂料本身的原因主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂B施工原因：施工方法毛病，涂料搅拌后施工时间过长，滚筒表面处分有误，涂层过薄C工具原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处分有误。办理的方法A涂料的原因，增加环氧地坪漆涂料的流平性，降低涂料的粘度，尽大概削减有触变性的填料和助剂，特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象B注意施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽大概不要小于0.15毫米C买好一点的滚筒，滚筒应用前用胶带处分一下滚筒表面。

地下车库水性环氧地坪工程可在潮湿的环境中施工并固化。湖南车库环氧地坪工程哪家好

车库环氧地坪工程整体无缝，完全不起尘，极易洁净。湖南车库环氧地坪工程哪家好

车库环氧地坪夏季施工为什么会出现色差？车库环氧地坪可不是图案设计的哦，是环氧地坪施工不当导致的色差和接茬问题。出现这种现象的原因是因为夏季天气颜色，环氧地坪漆固化较快，通常25-35分钟就固化了，环氧面漆施工时因为施工间隔时间太久导致的地面色差，还有一个原因是因为环氧地坪漆储存不当导致环氧地坪漆变质，施工后出现地面斑驳色差。夏季环氧地坪漆施工避免出现色差的操作：夏季气温高，应该将环氧地坪漆存放在阴凉的地方，不能接受太阳暴晒；环氧地坪面漆施工时必须连续施工，不能间隔，这样就能避免环氧地坪地面出现色差。湖南车库环氧地坪工程哪家好